



ORIGINAL

INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

BRANCH OFFICE IN ARKHANGELSK:

14/2, ul. Kosmonavta Komarova, Telephone (8182) 671132
163026 Arkhangelsk, E-mail: arkhangel'sk@incolab.ru
Russia

HEAD OFFICE AND LABORATORY:

25/2, litera A, ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone: (812) 3206033
(812) 6034068
(812) 6034196
(812) 4071392
E-mail: inco@incolab.ru

Certificate of Assay
Сертификат испытаний

Date	/ Дата	: The 21 th of August 2023	/ 21 августа 2023
Our ref.	/ Наш номер	: 2308362RUS Ar	
Material	/ Материал	: Wood pellets	/ Древесные гранулы
Ex		: Submitted sample from LLC "Akvilon" Plesetsk	/ Предоставленный образец от ООО «Аквилон» Плесецк
Date of sample receiving / Дата получения образца		: The 17 th of August 2023	/ 17 августа 2023
TOTAL MOISTURE		: 9.6 %	ISO 18134-2
Общая влага			
ASH IN DRY		: 0.56 %	ISO 18122
Зола на сухое состояние			
ASH AS RECEIVED		: 0.51 %	
Зола на рабочее состояние			
VOLATILE MATTER IN DRY		: 83.8 %	ISO 18123
Выход летучих веществ на сухое состояние			
VOLATILE MATTER AS RECEIVED		: 75.8 %	
Выход летучих веществ рабочее состояние			
GROSS AND NET CALORIFIC VALUE			ISO 18125
GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY		: 4842 kcal/kg	
Высшая теплота сгорания на сухое состояние			
GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED		: 4380 kcal/kg	
Высшая теплота сгорания на рабочее состояние			
NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED		: 4028 kcal/kg	
Низшая теплота сгорания на рабочее состояние			
SULPHUR IN DRY		: 0.01 %	ISO 16994
Сера общая на сухое состояние			
SULPHUR AS RECEIVED		: 0.01 %	
Сера общая на рабочее состояние			
BULK DENSITY AS RECEIVED		: 680 kg/m3	ISO 17828
Насыпная плотность			
DURABILITY AS RECEIVED		: 98.6 %	ISO 17831-1
Прочность			

